

TYPENKENNBLATT

Zinkweiss HARZSIEGEL[®] CF

Technische Daten	ZnO	%	99,8
	Pb	%	0,0010
	Cd	%	0,0010
	Cu	%	0,0001
	Fe	%	0,0005
	Mn	%	0,00001
	pH-Wert		8
	Unlösliches in HCl	%	0,05
	Siebrückstand 32 µm	%	0,05
	Dichte	g/ml	5,6
	Schüttdichte	g/ml	0,4

Qualitäten Zinkweiss HARZSIEGEL[®] CF wird, abgestimmt auf den jeweiligen Verwendungszweck, mit unterschiedlichen spezifischen Oberflächen produziert und geliefert.

Zinkweiss HARZSIEGEL[®]		CF	CF/8
Spezifische Oberfläche	m ² /g	5	8
Glühverlust 750° C	%	0,3	0,6

Einsatzgebiete Pharmazie
Kosmetik
Chemische Industrie
Elektronik (Varistoren und Ferrite)

Lieferformen Feinteiliges Pulver
Zinkweiss HARZSIEGEL[®] CF ist auch als Granulat lieferbar.

Verpackung - 25 kg Papiersäcke (Zinkweiss HARZSIEGEL[®] CF)
- 20 kg Papiersäcke (Zinkweiss HARZSIEGEL[®] CF/8)
- Big Bags mit unterschiedlichen Füllgewichten

Lagerfähigkeit bei sachgerechter Lagerung 6 Monate