

TYPENKENNBLATT

Zinkweiss HARZSIEGEL®

Technische Daten (typische Werte)

ZnO	%	99,8
Pb	%	0,005
Cd	%	0,03
Cu	%	0,0001
Fe	%	0,0005
Mn	%	0,00001
pH		8
Unlösliches in HCl	%	0,05
Siebrückstand 32 µm	%	0,05
Dichte	g/ml	5,6
Schüttdichte	g/ml	0,4

Qualitäten

Zinkweiss HARZSIEGEL® wird, abgestimmt auf den jeweiligen Verwendungszweck, mit unterschiedlichen spezifischen Oberflächen produziert und geliefert

Zinkweiss HARZSIEGEL®	UF	F	Standard	GR	
Spezifische Oberfläche	m ² /g	10	7	5	3
Glühverlust 750° C	%	0,6	0,6	0,3	0,3

Einsatzgebiete

Reifen- und Gummiindustrie
Glas und Keramik
Lack- und Klebstoffindustrie
Chemische Industrie
Elektronik

Lieferformen

Feinteiliges Pulver
Zinkweiss Harzsiegel® Standard ist auch als Granulat lieferbar

Verpackung

- 25 kg Papiersäcke (Zinkweiss HARZSIEGEL® Standard und GR)
- 20 kg Papiersäcke (Zinkweiss HARZSIEGEL® UF und F)
- Big Bags mit unterschiedlichen Füllgewichten

Lagerfähigkeit

bei sachgerechter Lagerung 6 Monate